

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSIL® - Tekutý těsnicí tmel je elasticko-plastický rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku plněný dralonovým vláknem. Tmel přilne jak na suché, tak i na vlhké a mokré podklady, možno aplikovat pod vodou, za mrazu a deště, okamžitě těsní, je stálobarevný, odolává UV záření, dobře zatéká. Narušuje pěnový polystyren.

### POUŽITÍ

MASTERSIL® - Tekutý těsnicí tmel je vhodný pro velmi rychlé opravy prasklin, puklin a obdobných deformací podkladů na plochých střechách, hřebenech, terasách, balkonech apod. Tmel přilne na laminát, střešní lepenky, šindele, pálenou krutinu, beton, dřevo, okapy, střešní žlaby, hliník, zinek, olovo, sklo, kámen, cihlu atd. Vždy aplikovat s ohledem na stékavost tmelu, v případě vertikálního nanesení použít štětec k dokonalému rozetření tmelu.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, mohou být vlhké do 15% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle požadovaného vytlačovaného množství a pomocí vytlačovací pistole naneste tmel do požadovaného prostoru, tmel má samonivelační schopnost. Pro zvýšení adheze na extrémně savé podklady použijte základní nátěr - MASTERSIL® Primer K1. Čerstvý přebytečný tmel odstraníte pomocí výrobku MASTERSIL® - Odstraňovač silikonu a pěny, vytvrzený odstraníte pouze mechanicky. Konečné vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí 1,5 mm/24 hod. při +20°C.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Roztékavá pasta
Měrná hmotnost	1,05 g / ml
Doba zpracování	5 - 10 min.
Vulkanizace	2 - 4 mm / 24 hod.
Modul MPa	0,40 MPa
Pevnost MPa	-
Tažnost	400%
Tvrдость	30 ShA
Pohyb ve spáře	25 %
Smrštění	15 - 20 %
Aplikační teplota	-10 až +40°C
Teplotná odolnost	-40 až +100°C
Odolnost Uv záření	Ano
Teplota skladování	Do + 30°C
Doba skladování	24 měsíců
Masťný podklad	+
Sklo, smalt	+
Vlhký podklad	+
Savý podklad	+
Nesavý podklad	+
Hliník, ocel	+
Olovo, měď	+
Polykarbonát	+
Ostatní plasty	+
Dilatační spáry	ano
Balení	300 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

Spotřeba nátěru  
podkladu

1 - 2 l/m<sup>2</sup> dle hrubosti

### BARVA

Šedá

### BALENÍ

kartuše 300 ml, karton 25 ks

kbelík 5 kg, 10 kg na objednávku

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až +30°C.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.