

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 19/1/09

Poslední revize: 19/1/09, Rv01



VÝROBEK	MONTACK TRANSPARENT
BALENÍ	Kartuze 300 ml a tuba 100 ml
Reference SAP	507224, 507227

Popis

Lepidlo na bázi disperze v alifatických rozpouštědlech z modifikovaného butadien-styrenového kopolyméru.

Technické parametry

Vzhled Průhledná pasta s charakteristickým zápachem.

Hustota (kg/l) Příkladně 0,85

Sušina (%) 42-44,

Stěravost Méně než 0,1 mm.

Použití

Používá se k pevnému spojení panelů a k opravě a montáži dřevěných výrobků, kde je zapotřebí použít lepidlo s vysokou vyplňovací schopností za podmínky, že alespoň jedna lepená část má povrch, kterým mohou procházet páry rozpouštědla. Lepení zrcadel, mramoru a přírodního kamene.

Návod k použití

Příprava povrchu: lepené povrchy musí být čisté (bez prachu a mastnoty) a suché.

Nanázení: Od konce ke konci uzavřete kartuzi, nasaďte trubičku a zkontrolujte její upevnění v předem namontovaném profilu. Nanázejte bodově nebo v krátkých průtlačích na jednu z lepených ploch, poté přiložte druhou plochu a pevně přitiskněte (tím dosáhnete rovnoměrného rozprostření lepidla).



TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 19/1/09
Poslední revize: 19/1/09,
Rv01



Pokud pot e budete nanést velké množství lepidla, doporu ujeme po prvním stla ení odd lit ob slepené ásti na dobu asi 10 a0 15 minut a poté je op t p ilo0it k sob a definitivn spojit.

ed ní a iýt ní

Nezaschlý p ípravek se lehce odstraní pomocí had íku navlh eného v acetonu.

Jakmile je p ípravek zaschlý, lze jej odstranit pouze mechanicky.

Skladování

Tento výrobek je ho lavý. Pokud budete skladovat p ípravek uzav ený a v p vodním obalu a budete dodr0ovat zásady pro skladování ho lavých p ípravk , je možné ho pou0it po dobu minimáln 12 m síc .

Bezpe nost

Zdraví zko dlivý p i vdechování.
Ho lavý.
Nebezpe ný pro vodní prost edí.

Ru íme za stejné vlastnosti nazich výrobk ve vzech nazich dodávkách. Doporu ení a údaje uvedené v tomto technickém list se opírají o naze sou asné znalosti a p ísné laboratorní zkouzky. Vzhledem k etným zm nám materiál a podmínek v rámci ka0dého projektu prosíme naze zákazníky, aby p i dodr0ení nazich vzeobecných pokyn provedli zkouzku pou0itelnosti výrobku za p edpokládaných pracovních podmínek. Zabrání se tak pozd jším možným zko dám, za které neru íme.

Údaje uvedené v tomto Technickém list není možné pova0ovat za specifikace vlastností výrobku.