

TS 100

Čistič PU pěny

VLASTNOSTI

- ▶ okamžitý účinek
- ▶ vynikající čisticí vlastnosti
- ▶ snadná aplikace
- ▶ univerzální použití na všechny aplikační pistole

OBLASTI POUŽITÍ

Ceresit TS100 je určen k odstranění čerstvých pěnových skvrn a k čištění aplikační pistole. Čištění aplikační pistole je nezbytné pokud: se během použití pistole vyskytly potíže, pistole nebyla použita více než 1 měsíc nebo po odstranění nádoby z pistole bez nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pistoli pravidelně čistit každé 2-3 měsíce používání. Tak bude zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.

ZPRACOVÁNÍ

Nádobu pevně našroubujte na pistoli. Čisticím prostředkem prostrknete pistoli. Ceresit TS100 není určen na čištění tvrzeného molitanu! Čisticí prostředek by mohl poškodit lakované či natřené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na neposkrvněné povrchy.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Silné rozpouštědlo! Minimální aplikační teplota tohoto výrobku je +5 °C. Nádobka je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad +50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Obsahuje extrémně hořlavé látky. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení – zákaz kouření. Bez odpovídajícího větrání může docházet k hromadění výbušných směsí. Uchovávejte mimo dosah dětí! Obal s nepotřebovaným obsahem odložte v místě sběru nebezpečného odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování při teplotách od +5 °C do +25 °C ve svislé poloze a v suchém prostředí. Neskladujte při teplotách vyšších než +50 °C.



BALENÍ

500ml nádoba

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

**Kvalita pro profesionály**