



## Pattex Fix Extreme Power Montážní lepidlo pro interiér

### VLASTNOSTI

- INSTANT TACK® - vysoká počáteční pevnost 350 kg/m<sup>2</sup> \*
- bez rozpouštědel
- ve většině případů nevyžaduje dodatečnou mechanickou fixaci
- přetíratelné
- velmi vysoká přilnavost, zejména při lepení dřevo na dřevo
- vyplňuje spáry až do 10 mm.
- teplota zpracování již od +10 °C
- nízký zápach při aplikaci

\* Měřeno v laboratořích Henkel: 35 g/cm<sup>2</sup>

### OBLASTI POUŽITÍ

Pattex FIX Extreme Power je jednosložkové montážní lepidlo pro interiér, vhodné zejména k lepení na omítky, beton, porobeton, cementotřískové desky, sádkartonové desky, dřevěné materiály (např. dřevotřískové desky), polyuretanové pěny, polystyrenové desky. Nepoužívejte v kontaktu s vodou.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí být čistý, suchý, pevný, zbavený prachu a mastnoty. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý! V případě velmi nasáklých podkladů, jako je sádra, dřevotřískové desky apod. tento podklad mírně navlhčete, abyste zabránili příliš rychlému vysychání lepidla. Pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach.

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3).



### NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé lepidlo lze odstranit vlhkým hadrem, vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. Po použití lepidla našroubujte červený uzávěr na špičku. Otevřené balení co nejdříve spotřebujte.



Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

### BALENÍ

Kartuše: 385 g

### SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze</b>	Disperze
<b>Hustota</b>	cca 1,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tepelná odolnost</b>	-20 °C až +70 °C
<b>Otevřená doba</b>	cca 25 min
<b>Teplota zpracování</b>	+10 °C až +40 °C
<b>Počáteční přilnavost</b>	cca 35 g/cm <sup>2</sup> (350kg/m <sup>2</sup> )
<b>Konečná pevnost (DIN EN 205)</b>	4 - 5 N/mm <sup>2</sup> (0,4 kg/mm <sup>2</sup> )
<b>Možnost zatížení po</b>	48 hod.
<b>Orientační spotřeba</b>	cca 11 m (při tloušťce 6 mm nebo 400 g/m <sup>2</sup> )

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

### DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 101  
[www.pattex.cz](http://www.pattex.cz)