



Loctite 60 sekund

Jednosložkové univerzální lepidlo

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® 60 sekund je rychlé, univerzální, jednosložkové lepidlo, které poskytuje rychlé a pevné lepení na různé typy materiálů. Je určeno pro domácí opravy, má gelovou konzistenci a nestéká, proto je vhodné i pro vertikální aplikaci, či aplikaci na stropě. Je ideální pro lepení většiny plastů, gumy, kovů, dřeva, keramiky, kůže, textilií, kartonu a papíru i bez nutnosti jedné porézní plochy.

LOCTITE® 60 sekund je odolné vůči otřesům a je perfektní pro aplikace, kde je vyžadována flexibilita spoje. Produkt poskytuje čas pro korekci spoje při lepení. LOCTITE® 60 sekund odpovídá normě EN204 D3 pro lepidla na dřevo, takže je odolný vůči vodě, ale není vhodný k trvalému vystavení vlhkosti.

Vytvrdenutí spoje (1 kg/cm²): Počáteční přilnavost je přibližně v rozmezí 45-90 sekund, v závislosti na materiálu.

Pevnost spoje (ISO 4587, pevnost v tahu): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) po 24 hodinách, v závislosti na materiálu. Je voděodolný podle EN204-D3.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

- Přesvědčte se, že všechny povrchy, které budou lepené, jsou čisté, suché a vzájemně přiléhající.
- Zabraňte kontaktu lepidla s pokožkou.
- Jemně stlačte tubu v blízkosti konce tuby, vytlačte minimální množství (1 kapka na 6.5 cm²) LOCTITE® 60 sekund na jeden z lepených povrchů.
- Lepené plochy k sobě přitlačte a držte přibližně 1 minutu.
- Nechte bez pohybu lepené plochy přibližně 10 minut působit, případně nechte zaschnout přes noc pro dosažení maximální pevnosti lepeného spoje.
- Pracovní plochy chráňte před vytěčením lepidla. Vytvrzené zbytky lepidla odstraňte pomocí LOCTITE® odstraňovače lepidla.
- Pro dosažení co nejlepšího výsledku, lepení realizujte při pokojové teplotě cca 15-25°C a minimální relativní vlhkostí 30%. Doba schnutí může být delší v příliš chladném nebo příliš vlhkém prostředí.
- Za účelem prodloužení životnosti produktu po každém použití špičku lepidla utřete hadříkem, tubu pořádně uzavřete a skladujte na suchém a chladném místě.



TECHNICKÉ INFORMACE

Složení	Ethyl - (2 - kyanoakrylát)
Vzhled	Čirý gel
Hustota	1.1 g/cm ³ @ 20 °C
Viskozita	Nestékající gel
Balení	15g hliníková tuba
Bezpečnost	Viz KBU IDH 2002168

Životnost při 2-8 °C 24 měsíčů neotevřené* OMEZENÍ

OMEZENÍ

- Nepoužívejte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy.
- Není vhodný na lepení polypropylenu, polyetylenu, PTFE, silikonové gumy, skla nebo pěn.
- Nikdy nepoužívejte na lepení sestav, které budou držet horké tekutiny.
- Není vhodné na lepení sestav, které budou obsahovat mezery.

TRVANLIVOST

Trvanlivost výrobku je 24 měsíců. Datum spotřeby uvedené na tubě ve tvaru MRDDD (M-kód, R- rok výroby, D - den v roce).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Říd'te se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 101
www.loctite-superattak.cz