

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Střešní tmel je těsnící a lepicí tmel na bitumenové bázi obsahující rozpouštědla. Tmel má velice dobrou adhezi ke stavebním a střešním materiálům. Podklady musí být odprášeny a odmaštěny, ale lze jej nanášet do vlhkého prostředí.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - Střešní tmel je vhodný pro lepení, těsnění a opravy všech střech, izolací kanalizačních potrubí, okapů apod. Výhodou je možnost aplikace ve vlhkém prostředí. Tmel je možno finálně uhladit do 20 min. po aplikaci za použití jakéhokoli rozpouštědla a štětce.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, vlhké do 5% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle požadovaného vytlačovaného množství a pomocí vytlačovací pistole naneste tmel do požadovaného prostoru. Se spojem můžete lehce manipulovat do 15 min. od nanesení tmelu. Čerstvý přebytečný tmel odstraníte pomocí výrobku MASTERSil® - Odstraňovač silikonu a pěny, vytvrzený tmel odstraníte pouze mechanicky. Konečné vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí 1,5 mm/24 hod. při teplotě +20°C.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Obsah VOC / l	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdość	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepeľná odolnosť	Odolnosť Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Nestékavá pasta	1,25 g / ml	20 min	2,5 mm / 24 hod.	< 25 %	0,22 MPa	-	40 ShA	25%	< 3%	+5 až +40°C	-25 až +10°C	Ano	Do +30°C	12 měsíců	+	+	+	+	+	+	+	+	+	315 ml 5 / 10 kg	

### BARVA

černá

### BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 25 ks

kbelíky 5 kg, 10 kg na objednávku

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +30°C

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.